









REMIX COLLECTION

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Value
 Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Amteingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	→ Lunghezza e larghezza/length and width/longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Length and width → Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Grosor → Rettitudine spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados → Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haakheid hoeken/Orthogonalidad → Planarità/Warpage/Planéité/Ebenförmigkeit/Vlakheid/ Planitud	± 0.6 % max 2mm Conforme Compliant ± 5 % max 0.5mm ± 0.5 % max 1.5mm ± 0.5 % max 2mm ± 0.5 % max 2mm
 Assorbimento acqua/Water absorption/Absorption de'eau/ Wasseraufnahme/Waterabsorptie/ Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3		≤ 0.5 % 0.2%
 Resistenza alla flessione/Flexual Strength/Résistance à la flexion/ Biegezugfestigkeit/Buigvastheid/ Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4		≥ 35 N/mm ² Conforme Compliant S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7.5 mm) Conforme Compliant
 Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Restitutionskoeffizient (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0.55/ Recommended value ≥ 0.55/ Valeur recommandée ≥ 0.55/ Empfohlener Wert ≥ 0.55/ Aanbevolen waarde ≥ 0.55/ Rator recomendado ≥ 0.55	Conforme Compliant
 Resistenza all'abrasione profonda/ Deep abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/ Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6		≤ 175 mm ³ Conforme Compliant
 Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique lineaire/ Wärmeausdehnungskoeffizient/ Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica lineal	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 MK ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Résistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurwisselingen/ Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant
 Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/Frostwiderständigkeit/ Vorstandigheid/ Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	Resistent/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaar/Resistentes	Conforme Compliant

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Value
 Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/Resistance à l'attaque chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/Chemische bestandheid/Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles) Conforme Compliant
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available	ULA
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available	ULA
 Resistenza al fuoco/ Fire resistance/ Résistance au feu/ Feuerwiderstand/ Brand weerstand/ Resistencia al fuego		Dichiarare un valore / Declare a value Classe A1 oppure A _{1-s} / Class A1 or A _{1-s}	A1 - A _{1-s}
 Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/ Widerstandsfähigkeit gegen fleckenbildende/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/ Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14		GL ≥ 3 UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value Classe 5 / Clase 5
 Indicazione di resistenza allo scivolamento/Assessment of slip resistance/Indication de la résistance au glissement/Bestimmung der Trittsicherheit/Indicatie voor de slipvastheid/Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)	R9 R10 Oxide Light Strukt.
 Coefficiente di attrito dinamico/ Measurement of dynamic friction coefficient/Mesure du coefficient de frottement dynamique/ Messung des Dynamischen Reibungskoeffizienten/Meting van de dynamische wrijvingscoëfficiënt/ Coeficiente de rozamiento dinámico	BC.R.A. Rep CEC/81 ANSI A137.1- 2012 (BOT3000)	Asciutto > 0.40 / Bagnato > 0.40 > 0.42 Wet	Asciutto > 0.40/ Bagnato > 0.40 > 0.42 Wet

TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com